



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	SLiC
Материал	Eco Thermal Paper / PHA / Yellow Glassine
Артикул	1061421
Лицевой слой	ТермоЭко
Клей	Каучуковый
Подложка	Бумажная желтая

Применение
Белая бумага с термочувствительным покрытием, подходит для изготовления ценовых и весовых этикеток в супермаркетах, а также для средне- и низкоскоростных принтеров штрих-кодов. Каучуковый клей с высокими показателями начальной липкости и конечной адгезии. Имеет хорошие показатели при низкой температуре. Не подходит для этикетирования ПВХ поверхностей. Не рекомендуется для неровных поверхностей, поверхностей малого диаметра и для сжимаемой упаковки. Необходимо предварительное тестирование в среде эксплуатации.

Лицевой слой			
Плотность	70±10%	g/m ²	ISO 536
Толщина	70±10%	um	ISO 534
Белизна	≥78	%	GB/T 7974-2002
Динамическая чувствительность	≥1,1		GB/T 28210-2011

Клей			
Липкость	≥14	N	FTM 9
Адгезия при отслаивании 90°	≥7	N/25mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	5	°C	
Температура эксплуатации	-15 ~ +65	°C	

Подложка			
Плотность	58±5	g/m ²	ISO 536
Толщина	52±5	um	ISO 534
Прочность на разрыв	≥5.0	kN/m	ISO 2469

Способы печати
Материал применим для большинства методов печати. Температура обработки должна быть не более 50°C из-за тепловых характеристик. Во время транспортировки и обработки важно минимизировать трение во избежание потертостей и потемнений. Использование красок, содержащих спирт или органические растворители, может привести к повреждению термопокрывтия. Для флексографической печати рекомендуется использовать УФ-краски и краски на водной основе. Рекомендуется проведение предварительного тестирования.

Срок хранения
Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%.
Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами.
Материал, срок годности которого истек, может быть использован, если при тестировании признан пригодным.