



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	SLiC
Материал	White PP Film / AA / White Glassine
Артикул	1062112
Лицевой слой	Белая полипропиленовая пленка
Клей	Акриловый
Подложка	Бумажная белая

Применение	
Белая полипропиленовая пленка двуосноориентированная с перламутровым глянцевым эффектом. Специальное покрытие на поверхности обеспечивает отличную стабильность печати. Широко используется для маркировки косметической и пищевой продукции. Акриловый клей с высокой начальной адгезией обладает хорошими низкотемпературными свойствами. Материал подходит для нанесения этикеток на искривленные поверхности, не деформируется на стеклянных и пластиковых бутылках. Подходит для этикеток общего назначения с высокой прочностью отслаивания. Перед использованием необходимо провести тестирование в условиях конечного применения.	

Лицевой слой			
Плотность	45±5%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
Толщина	60±5%	um	GB/T 451.3-2003
Белизна	≥85	%	GB/T 7974-2002
Глянец	≥85	%	ASTM D2457 (60°)

Клей			
Липкость	≥10	N/25mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании 90°	≥7	N/25mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	-5	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +80	°C	

Подложка			
Плотность	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
Толщина	52±10%	um	GB/T 451.3-2003

Способы печати	
Материал подходит для работы с УФ-чернилами и красками на водной основе, может использоваться для таких видов печати как флексопечать, трафаретная печать и шелкография. Рекомендуется избегать печати по краю этикетки, особенно трафаретным способом УФ-чернилами и УФ-лаком. Нанесение толстого слоя чернил может привести к скручиванию этикетки и отслаиванию от подложки. Для вырубки необходимо использовать специальный острый высекальный нож для пленки, особенно при высечке методом плоского прессования. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перемотке, что может привести к вытеканию клея.	

Срок хранения	
Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%. Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами. Материал, срок годности которого истек, может быть использован, если при тестировании признан пригодным.	