



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание

Производитель	SLiC
Материал	75um Thermal Synthetic Paper / FHJ / Yellow Glassine
Артикул	1064231
Лицевой слой	Синтетическая бумага с термослоем
Клей	Каучуковый для заморозки
Подложка	Бумажная желтая

Применение

Материал имеет хорошие характеристики влагостойкости, устойчивости к воздействию масла и спирта. Не содержит бисфенол А. Имеет хорошую устойчивость к истиранию. Подходит для изготовления промышленных этикеток со штрих-кодом и логистических этикеток. Клей для заморозки имеет отличные показатели на различных упаковочных материалах и поверхностях. Клей не подходит для этикетирования поверхностей из ПВХ. Не рекомендуется для использования на цилиндрических поверхностях радиусом менее 20 мм и трехмерных поверхностях (сферические или изогнутые в трех плоскостях). Рекомендуется проведение предварительного тестирования.

Лицевой слой

Плотность	75±10%	g/m ²	GB/T 451.3-2003
Толщина	75±10%	um	GB/T 451.3-2003
Белизна	≥80	%	GB/T 7974-2002
Динамическая чувствительность	≥1.20		GB/T 28210-2011
Влагостойкость	≥80	%	GB/T 28210-2011
Устойчивость к воздействию масла	≥80	%	GB/T 28210-2011
Устойчивость к пластификатору	≥80	%	GB/T 28210-2011

Клей

Липкость	≥13	N	FTM 9
Адгезия при отслаивании 90°	≥7	N/25mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	-20	°C	
Температура эксплуатации	-35 ~ +50	°C	

Подложка

Плотность	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
Толщина	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
Прочность на разрыв	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991

Способы печати

Материал применим для большинства методов печати. Температура обработки должна быть не более 50°C из-за тепловых характеристик. Во время транспортировки и обработки важно минимизировать трение во избежание потертостей и потемнений. Использование красок, содержащих спирт или органические растворители, может привести к повреждению термопокрытия. Для флексографической печати рекомендуется использовать УФ-краски и краски на водной основе. Рекомендуется проведение предварительного тестирования.

Срок хранения

Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%.
Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами.
Материал, срок годности которого истек, может быть использован, если при тестировании признан пригодным.