



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	SLiC
Материал	Eco Thermal Paper 65g / PHA / Yellow Glassine
Артикул	1161421
Лицевой слой	ТермоЭко
Клей	Каучуковый
Подложка	Бумажная желтая

Применение
Гладкая белая бумага с термочувствительным покрытием, подходит для изготовления ценовых и весовых этикеток в супермаркетах, а также для средне- и низкоскоростных принтеров штрих-кодов. Стандартный каучуковый клей с высокой начальной адгезией, обеспечивающий отличные характеристики при работе с различными упаковочными материалами. Не подходит для нанесения на поверхности из ПВХ. Не рекомендуется использовать для упаковки малого диаметра, а также для сжимаемой упаковки.

Лицевой слой			
Плотность	65±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
Толщина	65±10%	um	GB/T 451.3-2003
Белизна	≥78	%	GB/T 7974-2002
Динамическая чувствительность	≥1		GB/T 28210-2011

Клей			
Липкость	≥14	N	FTM 9
Адгезия при отслаивании 90°	≥7	N/25mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	5	°C	
Температура эксплуатации	-10 ~ +50	°C	

Подложка			
Плотность	50±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
Толщина	44±10%	um	GB/T 451.3-2003
Прочность на разрыв	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991

Способы печати
Материал применим для большинства методов печати. Температура обработки должна быть не более 50°C из-за тепловых характеристик. Во время транспортировки и обработки важно минимизировать трение во избежание потертостей и потемнений. Использование красок, содержащих спирт или органические растворители, может привести к повреждению термопокрытия. Для флексографической печати рекомендуется использовать УФ-краски и краски на водной основе. Рекомендуется проведение предварительного тестирования.

Срок хранения
Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%. Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами. Материал, срок годности которого истек, может быть использован, если при тестировании признан пригодным.