



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	SLiC
Материал	White PP Film / AAl / White Glassine
Артикул	1162112
Лицевой слой	Белая полипропиленовая пленка
Клей	Акриловый
Подложка	Бумажная белая

Применение	
Белая полипропиленовая пленка двуосноориентированная с перламутровым глянцевым эффектом. Специальное покрытие на поверхности обеспечивает отличную стабильность печати. Широко используется для маркировки косметической и пищевой продукции. Необходимо предварительное тестирование в среде эксплуатации.	

Лицевой слой			
Плотность	45±2%	g/m ²	ISO 536
Толщина	60±10%	um	ISO 534

Клей			
Липкость	5	N/25mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании 90° (15 мин)	7	N/25mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	5	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +90	°C	

Характеристики клея	
Акриловый клей с высокой начальной адгезией, обладает хорошими низкотемпературными свойствами. Материал подходит для нанесения этикеток на искривленные поверхности, не деформируется на стеклянных и пластиковых бутылках. Подходит для этикеток общего назначения с высокой прочностью отслаивания. Перед использованием необходимо провести тестирование в условиях конечного применения.	

Подложка			
Плотность	60±2%	g/m ²	ISO 536
Толщина	53±3%	um	ISO 534

Способы печати	
Материал подходит для работы с УФ-чернилами и красками на водной основе, может использоваться для таких видов печати как флексопечать, трафаретная печать и шелкография. Избегать печати по краю этикетки, особенно трафаретным способом УФ-чернилами и УФ-лаком. Высокое нанесение слоя чернил может привести к скручиванию этикетки и отслаиванию от подложки. Для вырубки необходимо использовать специальный острый высекальный нож для пленки, особенно при высечке методом плоского прессования. Необходимо избегать чрезмерного натяжения при перематке, которое может привести к нахлесту этикеток.	

Срок хранения	
Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%. Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами. Материал, срок годности которого истек, может быть использован, если при тестировании признан пригодным.	