

## Техническое описание материала JINDA

Артикул 0488056  
 Название материала 60um Bright white PP/AS500/60g White glassine

<b>ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ</b>	<b>Bright white PP. 60um</b>		
Описание	Белая полипропиленовая пленка		
Плотность	44±3	g/m <sup>2</sup>	MTM 1
Толщина	60±3	um	MTM 10
Сопротивление на разрыв в продольном направлении	110	N/mm <sup>2</sup>	DIN 5345
Сопротивление на разрыв в поперечном направлении	165	N/mm <sup>2</sup>	DIN 5345
Глянец	75±5	%	ASTM D2457

**Размер**

Ширина 50mm~1530mm  
 Длина 500m ~ 8000m

**Способы печати**

Подходит для флексографической, офсетной, трафаретной и струйной печати УФ-отверждаемой краской.  
 Подходит для тиснения фольгой.

<b>КЛЕЙ</b>	<b>AS500</b>		
Описание	Акриловый на водной основе		
Плотность	21±2	g/m <sup>2</sup>	
Липкость	18	N	FTM 9
Сдвиг	25	h	FTM 8
Адгезия при отслаивании 180°	0.35	KN/m	FTM 1
Минимальная температура этикетирования	0	°C	
Температура эксплуатации	-20~ 80	°C	

**Применение**

Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, таких как косметика, средства персонального ухода. Материал обладает высокой устойчивостью к воде и маслам.

**Срок хранения**

2 года с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности 50%

<b>ПОДЛОЖКА</b>	<b>60g White Glassine Paper</b>		
Описание	Белая суперкаландрированная бумага		
Плотность	60	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Толщина	50±5	um	ISO 534
Прозрачность	48	%	DIN 53147

**Примечание**

Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.