

Техническое описание материала JINDA

Артикул	0488032
Название материала	Transparent PP. 50um/AS500/60gsm glassine liner

ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ	Transparent PP. 50um		
Описание	Прозрачная полипропиленовая пленка		
Плотность	45±3	g/m2	MTM 1
Толщина	50±3	um	MTM 10
Сопротивление на разрыв в продольном направлении	170	N/mm ²	DIN 5345
Сопротивление на разрыв в поперечном направлении	200	N/mm ²	DIN 5345
Глянец 45°	85±5	%	ASTM D2457

Размер

Ширина

Длина

Способы печати

Подходит для флексографической, офсетной, глубокой и трафаретной печати. Рекомендуется предварительное тестирование. Подходит для тиснения горячей фольгой.

КЛЕЙ	AS500		
Описание	Акриловый на водной основе		
Плотность	21±2	g/m2	
Липкость	18	N	FTM 9
Сдвиг	25	h	FTM 8
Адгезия при отслаивании 180°	0.35	KN/m	FTM 1
Минимальная температура этикетирования	0	°C	
Температура эксплуатации	-20~ 80	°C	

Применение

Материал разработан для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, таких как косметика, средства персонального ухода, напитки. Материал обладает высокой устойчивостью к воде и маслам.

Срок хранения

2 года с даты производства при температуре 20°C и относительной влажности 50%

ПОДЛОЖКА	60g White Glassine Paper		
Описание	Белая суперкаландрированная бумага		
Плотность	60	g/m2	ISO 536
Толщина	50±5	um	ISO 534

Примечание

Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях

Прозрачность	48	%	DIN 53147	конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все заявления, техническая информация и рекомендации о продукции JINDA основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией или заверением.
--------------	----	---	-----------	--