

Материал	Semi Glossy Paper/AA/Yellow Glassine
Артикул	1061311
Лицевой слов	Полуглянцевая бумага
Клей	Акриловый
Подложка	Бумажная желтая

Лицевой слой			
Плотность	80±4%	г/м2	GB/T451.2 -2002
Толщина	68±5%	мкм	GB/T451.3-2003

Белизна	≥85	%	ISO2470-1
Глянец	≥60	%	GB/T 8941(75°)

Глянцевая бумага с гладкой поверхностью высокой белизны.

Клей

Липкость	≥12	N	FTM9
Адгезия при отслаивании 90°	≥10	N/25mm	FTM2
Минимальная температура этикетирования	-5°C		
Температура эксплуатации	-20°C ~ 80°C		

Акриловый клей с высокими показателями начальной липкости и конечной адгезии. Имеет хорошие смачивающие свойства и показывает хороший результат при печати на высоких скоростях. Обладает превосходными характеристиками сцепления с разными поверхностями и высокой прочностью при отслаивании. Подходит для этикетирования при низкой температуре, на изогнутых поверхностях, а также на поверхностях с низкой энергией: ПВХ, ЭВАфом, ПВХ. Необходимо предварительное тестирование в среде эксплуатации.

Подложка

Плотность	60±10%	г/м2	GB/T 451.2-2002
Толщина	52±10%	мкм	GB/T 451.2-2003

Способ печати

Материал подходит для офсетной печати, глубокой и методом флексографии. Не рекомендуется для печати сплошной области. Необходимо предварительное тестирование и контроль вязкости красок, чрезмерная вязкость может вызвать отслаивание от подложки. Подходит для печати с ролевой и листовой подачей материала, для использования горячего тиснения. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, что может привести к вытеканию клея.

Срок хранения

Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами.
1 год с даты производства при температуре 23±2°C и 50±5%.