

# Sticktrade

[sticktrade.ru](http://sticktrade.ru)

Москва: +7 (495) 249-249-0

Новосибирск: +7 (383) 304-77-55

[info@sticktrade.ru](mailto:info@sticktrade.ru)

<b>Материал</b>	<b>White PP / Acrylic / White glassine</b>
Артикул	1062112
Лицевой слов	Белая полипропиленовая пленка
Клей	Акриловый
Подложка	Бумажная белая

<b>Лицевой слой</b>			
Плотность	45±5%	gsm	GB/T 451.2-2002
Толщина	60±5%	µm	GB/T 451.3-2003
Белизна	≥85	%	GB/T 7974-2002
Глянец	≥85	%	ASTM D2457 (60°)

## Сфера применения

Белая полипропиленовая пленка двуосноориентированная с перламутровым глянцевым эффектом. Специальное покрытие на поверхности обеспечивает отличную стабильность печати. Широко используется для маркировки косметической и пищевой продукции.

## Клей

Липкость	≥10	N/25mm	FTM9
Адгезия при отслаивании 90°	≥7	N/25mm	FTM2
Минимальная температура этикетирования	-5°C		
Температура эксплуатации	-20°C ~ 80°C		

Акриловый клей с высокой начальной адгезией, обладает хорошими низкотемпературными свойствами. Материал подходит для нанесения этикеток на искривленные поверхности, не деформируется на стеклянных и пластиковых бутылках. Подходит для этикеток общего назначения с высокой прочностью отслаивания. Перед использованием необходимо провести тестирование в условиях конечного применения.

## Подложка

Плотность	60±10%	gsm	GB/T 451.2-2002
Толщина	52±10%	µm	GB/T 451.3-2003

Материал подходит для работы с УФ-чернилами и красками на водной основе, может использоваться для таких видов печати, как флексопечать, трафаретная печать и шелкография. Избегать печати по краю этикетки, особенно трафаретными способом УФ-чернилами и УФ-лаком. Высокое нанесение слоя чернил может привести к скручиванию этикетки и отслаиванию от подложки. Для вырубki необходимо использовать специальный острый высекальный нож для пленки, особенно при высечке методом плоского прессования. Необходимо избегать чрезмерное натяжение при перематке, которое может привести к нахлесту этикеток.