

Материал	White PP / PHA / White glassine
Артикул	1062122
Лицевой слов	Белая полипропиленовая пленка
Клей	Каучуковый
Подложка	Бумажная белая

Лицевой слой			
Плотность	45±5%	gsm	GB/T 451.2-2
Толщина	60±5%	µm	GB/T 451.3-2003
Белизна	≥85	%	GB/T 7974-2002
Глянец	≥85	%	ASTM D2457 (60°)

Сфера применения

Белая полипропиленовая пленка двуосноориентированная с перламутровым глянцевым эффектом. Специальное покрытие на поверхности обеспечивает отличную стабильность печати. Широко используется для маркировки косметической и пищевой продукции.

Клей

Липкость	≥14	N	FTM9
Адгезия при отслаивании 90°	≥8	N/25mm	FTM2
Минимальная температура этикетирования	5°C		
Температура эксплуатации	-25°C ~ 50°C		

Стандартный каучуковый клей с высокой начальной адгезией, обеспечивающий отличные характеристики при работе с различными упаковочными материалами. Не подходит для нанесения на поверхности из ПВХ. Не рекомендуется использовать для упаковки малого диаметра, а также для сжимаемой упаковки. Перед использованием необходимо провести тестирование в условиях конечного применения.

Подложка

Плотность	60±10%	gsm	GB/T 451.2-2002
Толщина	53±10%	µm	GB/T 451.3-200
Прочность на разрыв	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991

Материал подходит для работы с УФ-чернилами и красками на водной основе, может использоваться для таких видов печати, как флексопечать, трафаретная печать и шелкография. Избегать печати по краю этикетки, особенно трафаретными способом УФ-чернилами и УФ-лаком. Высокое нанесение слоя чернил может привести к скручиванию этикетки и отслаиванию от подложки. Для вырубki необходимо использовать специальный острый высекальный нож для пленки, особенно при высечке методом плоского прессования. Необходимо избегать чрезмерное натяжение при перематке, которое может привести к нахлесту этикеток.

Срок хранения

Избегать хранения при температуре выше 50°C или под прямыми солнечными лучами.
1 год с даты производства при температуре 23±2°C и 50±5%.