



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	SLiC
Материал	Semi Glossy Paper 80g / AA / Yellow Glassine
Артикул	1061311
Лицевой слой	Полуглянцевая бумага высокой белизны
Клей	Акриловый
Подложка	Бумажная желтая

Применение
Материал подходит для этикетирования при низкой температуре, на изогнутых поверхностях, а также на поверхностях с низкой энергией: ПВХ, ЭВАфом, ПВХ. Необходимо предварительное тестирование в среде эксплуатации.

Лицевой слой			
Плотность	80±4%	g/m ²	GB/T451.2 -2002
Толщина	68±5%	um	GB/T451.3-2003
Белизна	≥85	%	ISO2470-1
Глянец	≥60	%	GB/T 8941(75°)

Клей			
Липкость	≥12	N	FTM 9
Адгезия при отслаивании 180°	≥10	KN/m	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	-5	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +80	°C	

Характеристики клея
Акриловый клей с высокими показателями начальной липкости и конечной адгезии. Имеет хорошие смачивающие свойства и показывает хороший результат при печати на высоких скоростях. Обладает превосходными характеристиками сцепления с разными поверхностями и высокой прочностью при отслаивании.

Подложка			
Плотность	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
Толщина	52±10%	um	GB/T 451.2-2003

Способы печати
Материал подходит для офсетной печати, глубокой и методом флексографии. Не рекомендуется для печати сплошной области. Необходимо предварительное тестирование и контроль вязкости красок, чрезмерная вязкость может вызвать отслаивание от подложки. Подходит для печати с ролевой и листовой подачей материала, для использования горячего тиснения. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, что может привести к вытеканию клея.

Срок хранения
Избегать хранения при температуре выше 50 °C или под прямыми солнечными лучами. 1 год с даты производства при температуре 23±2 °C и относительной влажности воздуха 50±5%.