



Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	SLiC
Материал	Top Coated Thermal Paper / FHA / Yellow Glassine
Артикул	1061531
Лицевой слой	ТермоТоп
Клей	Каучуковый для заморозки
Подложка	Бумажная желтая

Применение
Материал имеет хорошие характеристики влагостойкости, устойчивости к воздействию масла и пластификатору. Без содержания BPA/BPS. Также хорошая устойчивость к царапинам и погодным условиям. Хорошая устойчивость к истиранию изображения. Подходит для промышленных этикеток, штрих-кодов и для логистики. Клей для заморозки, имеет отличные показатели на различных упаковочных материалах и поверхностях.

Лицевой слой			
Плотность	70±5%	g/m ²	ISO 536
Толщина	75±5%	um	ISO 534
Белизна	≥80	%	ISO 2470
Динамическая чувствительность	≥1.10		GB/T 28210-2011
Влагостойкость	≥60	%	23°C,24h
Устойчивость к воздействию масла	≥70	%	23°C,24h
Устойчивость к пластификатору	≥80	%	40°C,24h

Клей			
Липкость	≥14	N	FTM 9
Адгезия при отслаивании 90°	≥4	N/25mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	-20	°C	
Температура эксплуатации	-40 ~ +60	°C	

Подложка			
Плотность	60±5%	g/m ²	ISO 536
Толщина	50±5%	um	ISO 534
Непрозрачность	≤58	%	ISO 24
Прочность на разрыв	≥5.0	kN/m	ISO 2469

Способы печати
Материал применим для большинства методов печати. Температура обработки должна быть не более 50 °C из-за тепловых характеристик. Во время транспортировки и обработки важно минимизировать трение во избежание потертостей и потемнений. Использование красок, содержащих спирт или органические растворители, может привести к повреждению термопокрытия. Для флексографической печати рекомендуется использовать УФ-краски и краски на

водной основе. Рекомендуется проведение предварительного тестирования.

Срок хранения

Избегать хранения при температуре выше 50 °C или под прямыми солнечными лучами.

1 год с даты производства при температуре 23±2 °C и относительной влажности воздуха 50±5%.