

Техническое описание

Производитель	Fasson®
Материал	50 micron Matte Silver PET TC / S333 / BG50
Артикул	72826T
Лицевой слой	Равномерно пигментированная матовая серебристая пленка с гладким, хорошо впитывающим краску покрытием
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение

Обладает высокими показателями усиления на разрыв, теплостойкостью, устойчив к деформации и химическому воздействию, непрозрачный. Подходит для широкого спектра применения износостойчивых этикеток. Имеет сертификацию безопасности для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и Покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Лицевой слой

Плотность	72±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.050±10%	mm	ISO534

Клей

Липкость	8	N/25 mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин.	5	N/25 mm	FTM 2
Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч.	7,5	N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	-4	°C	
Температура эксплуатации	-40 ~ +149	°C	

Характеристики клея

Клей обладает высоким начальным сцеплением и прочной адгезией. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевыми продуктами, косметикой или фармацевтической продукцией).

Подложка

Плотность	80±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.070±10%	mm	ISO534

Способы печати

Поверхность лицевого материала подходит для печати всеми обычными способами, также для термотрансферной печати. Возможна высечка на высоких скоростях печатной машины. Следует использовать острые ножи для обеспечения ровной резки. Перед производством рекомендуется проводить тестирование красок/лент. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, чтобы не вызвать вытекание клея. Не рекомендуется для традиционной шелкографии с последующей сушкой.

Срок хранения

Один год при температуре 23 ± 2 °С и при относительной влажности воздуха $50\pm 5\%$