

Техническое описание	
Производитель	Fasson®
Материал	LW Semi-Gloss Paper FSC Mix Credit / PA2020 / BG40
Артикул	AW1238C
Лицевой слой	Белая облегченная полуглянцевая бумага одностороннего мелования
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение	
Материал подходит для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток. Гибкий лицевой слой предназначен для емкостей малых диаметров, пробирок, изогнутых поверхностей. Рекомендуется использовать на стеклянных флаконах размером более 15 мм. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.	

Лицевой слой			
Плотность	60±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.053±10%	mm	ISO534

Клей			
Липкость	12	N/25 mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин.	6	N/25 mm	FTM 2
Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч.	8	N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	5	°C	
Температура эксплуатации	-20 ~ +83	°C	

Характеристики клея	
Устойчив к ультрафиолету, обладает хорошей адгезией и отлично ведет себя при высечке. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевых продуктов, косметики или фармацевтической продукции).	

Подложка			
Плотность	58±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.051±10%	mm	ISO534

Способы печати	
Подходит для всех классических способов печати. Следует обратить внимание на вязкость печатных красок, повышенная вязкость может испортить бумажную поверхность. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, чтобы не вызвать вытекание клея. При ламинации рекомендуется протестировать натяжение. При оценке качества печати стоит брать в расчет прозрачность тонкой бумаги. Асимметричные формы или острые углы могут привести к нарушению матрицы.	

Срок хранения

Один год при температуре 23 ± 2 °С и при относительной влажности воздуха $50\pm 5\%$