

Техническое описание

Производитель	Fasson®
Материал	Clear PE80 / S5100 / BG40
Артикул	BW7775B
Лицевой слой	Прозрачная полиэтиленовая пленка со средним глянцем
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение

Благодаря своей гибкости материал особенно подходит для таких поверхностей, как пластиковые пакеты, сжимаемые бутылки и другие гибкие контейнеры. Продукт также может быть использоваться в тех случаях, когда этикетки из ПВХ нежелательны по экологическим причинам. Для оптимального нанесения рекомендуется относительно высокое натяжение подложки и рекомендуется использовать острый вырубной нож. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Лицевой слой

Плотность	78±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.080±10%	mm	ISO534

Клей

Липкость	10	N/25 mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин.	6	N/25 mm	FTM 2
Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч.	7	N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	10	°C	
Температура эксплуатации	-29 ~ +90	°C	

Характеристики клея

Прозрачный перманентный клей, предназначенный для нанесения этикеток, включая сжимаемые и прозрачные этикетки. Специально разработан для обеспечения превосходных характеристик в условиях влажной среды. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевых продуктов, косметики или фармацевтической продукции).

Подложка

Плотность	58±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.051±10%	mm	ISO534

Способы печати

Коронированный лицевой материал подходит для флексографической, офсетной и трафаретной печати, обеспечивая хорошие результаты при использовании УФ-отверждаемой краски и краски на водной основе. Перед производством рекомендуется проводить тестирование красок/лент. Во время процесса следует соблюдать осторожность при нагреве. Отлично переносит процесс

фольгирования горячим тиснением. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перемотке, чтобы не вызвать вытекание клея.

Срок хранения

Один год при температуре 23±2 °С и при относительной влажности воздуха 50±5%