

Техническое описание

Производитель	Fasson®
Материал	Clear Bopp / S692N / BG40
Артикул	BW9238
Лицевой слой	Прозрачная полипропиленовая пленка, ориентированная по двум направлениям
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение

Применяется преимущественно в косметике и товарах личной гигиены. Из-за твердости материала следует избегать использования на неровных поверхностях сжимаемой упаковки. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и Покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Лицевой слой

Плотность	41±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.045±10%	mm	ISO534

Клей

Липкость	9	N/25 mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин.	5,5	N/25 mm	FTM 2
Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч.	6,5	N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	-5	°C	
Температура эксплуатации	-29 ~ +93	°C	

Характеристики клея

Съемный клей обладает низким начальным сцеплением и минимальной адгезией. Обеспечивает стабильный уровень адгезии на различных поверхностях. Протестирован в соответствии с ISO 10993 часть 10: тесты на раздражение и кожные аллергические реакции. Безопасен при контакте с кожей. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевыми продуктами, косметикой или фармацевтической продукцией). Прошел успешную сертификацию при оценке токсикологического риска в соответствии со стандартом США (16 CFR) и канадским стандартом (CCPSA Toy Safety Regulation), для детей старше 0 лет.

Подложка

Плотность	58±10%	g/m ²	ISO536
Толщина	0.051±10%	mm	ISO534

Способы печати

Следует соблюдать осторожность при нанесении красок до края этикетки, особенно УФ-красок и УФ-отверждаемых лаков. Высокая усадка может привести к отклеиванию этикетки от подложки или основы. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перемотке, чтобы не вызвать

вытекание клея. Для обеспечения бесперебойной обработки материала рекомендуется использовать острые ножи для высечки. Перед производством рекомендуется проводить тестирование красок/лент.

Срок хранения

Один год при температуре 23±2 °С и при относительной влажности воздуха 50±5%