AVERY DENNISON
FASSON

Sticktrade

Москва: +7 (495) 249-249-0
Новосибирск: +7 (383) 304-77-55
info@sticktrade.ru
sticktrade.ru

Техническое описание	
Производитель	Fasson®
Материал	Bright white PE80 / S5100 / BG40
Артикул	BW9576B
Лицевой слой	Белая полиэтиленовая пленка со средним глянцем
Клей	Акриловый на водной основе
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение

В основном материал используется для маркировки косметических продукций и бытовой химии, там, где необходима высокая устойчивость к влаге и сжимаемости тары при использовании. Благодаря своей гибкости материал особенно подходит для таких поверхностей, как пластиковые пакеты, сжимаемые бутылки и другие гибкие контейнеры. Продукт также может быть использоваться в тех случаях, когда этикетки из ПВХ нежелательны по экологическим причинам. Не рекомендуется автоматическое маркирование этикетками большого размера. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Лицевой слой			
Плотность	80±10%	g/m2	ISO536
Толщина	0.080±10%	mm	ISO534

Клей			
Липкость	10	N/25 mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин.	6	N/25 mm	FTM 2
Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч.	7	N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	10	°C	
Температура эксплуатации	–29 ~ +90	°C	

Характеристики клея

Всетемпературный клей, обладающий превосходными характеристиками начальной адгезии и сцеплением с разными поверхностями. Имеет отличные характеристики при высечке. Подходит для применение в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевых продуктов, косметики или фармацевтической продукции).

Подложка			
Плотность	60±10%	g/m2	ISO536
Толщина	0.053±10%	mm	ISO534

Способы печати

Материал не имеет покрытия, поэтому для обеспечения оптимальной стойкости краски рекомендуется проводить препечатную обработку, тестирование чернил и обработку коронным разрядом. После обработки материал подходит для флексографической, офсетной, глубокой и

трафаретной печати УФ-отверждаемой краской и краской на водной основе. Во время процесса следует соблюдать осторожность при нагреве. Отлично переносит процесс фольгирования горячим тиснением. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перемотке, чтобы не вызвать вытекание клея.
Срок хранения
Один год при температуре 23±2 °C и при относительной влажности воздуха 50±5%