



Москва: +7 (495) 249-249-0 Новосибирск: +7 (383) 304-77-55

info@sticktrade.ru

sticktrade.ru

Техническое описание			
Производитель	SLiC		
Материал	Eco Thermal Paper 65g / PHA / Yellow Glassine 50g		
Артикул	1261421		
Лицевой слой	ТермоЭко		
Клей	Каучуковый		
Подложка	Бумажная желтая		

## Применение

Гладкая белая бумага с термочувствительным покрытием, подходит для изготовления ценовых этикеток в супермаркетах, а также для средне- и низкоскоростных принтеров штрих-кодов.

Лицевой слой						
Плотность	65±3%	g/m²	ISO536			
Толщина	72±6%	um	ISO534			

Клей			
Липкость	≥10	N	FTM9
Адгезия при отслаивании 180° (20 мин)	≥18	KN/m	FTM1
Минимальная температура этикетирования	10	°C	
Температура эксплуатации	<b>−</b> 20 ~ +60	°C	

## Характеристики клея

Стойкий клей на основе каучука общего назначения обеспечивает высокую первоначальную клейкость и отличную адгезию к широкому спектру материалов, таких как пластик, стекло, картон. Не рекомендуется для ПВХ-подложек.

Подложка			
Плотность	50±10%	g/m²	ISO536
Толщина	43±10%	um	ISO534

## Способы печати

Материал применим для большинства процессов печати. Температура обработки должна быть не более 50 °С из-за тепловых характеристик. При транспортировке и обработке важно минимизировать трение во избежание потертостей и потемнений. Использование красок, содержащих спирт или органические растворители, может привести к повреждению термопокрытия. Для флексографической печати рекомендуется использовать УФ-краски и краски на водной основе. Рекомендуется проведение предварительного тестирования.

## Срок хранения

Избегать хранения при температуре выше 50 °С или под воздействием прямого солнечного света. Срок хранения 12 месяцев с даты производства при температуре 23±2 °С и относительной влажности воздуха 50±5 %. Как и все самоклеящиеся материалы, этот продукт следует тщательно протестировать в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Все описания, техническая информация и рекомендации основаны на результатах испытаний, которые считаются надежными, но не являются гарантией.