

Техническое описание

Производитель	Fasson®
Материал	High Gloss White PP / HP102 / BG40
Артикул	BW5063
Лицевой слой	Белая полипропиленовая пленка, ориентированная по двум направлениям
Клей	Каучуковый
Подложка	Белая суперкаландрированная бумага

Применение

Применяется преимущественно в косметике, товарах личной гигиены, автомобильных смазочных продуктах и бытовой химии, требующих прочности и устойчивости к влаге и химикатам. Не рекомендуется использоваться на ПВХ поверхности. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Лицевой слой

Плотность	45±10%	g/m ²	ISO 536
Толщина	0.060±10%	mm	ISO 534

Клей

Липкость	13	N/25 mm	FTM 9
Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин	6	N/25 mm	FTM 2
Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч	7	N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура этикетирования	10	°C	
Температура эксплуатации	-15 ~ +65	°C	

Характеристики клея

Клей обладает превосходными характеристиками начальной адгезии и сцеплением с разными поверхностями. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевыми продуктами, косметикой или фармацевтической продукцией).

Подложка

Плотность	58±10%	g/m ²	ISO 536
Толщина	0.051±10%	mm	ISO 534

Способы печати

При печати рекомендуется обработать коронным разрядом. Не рекомендуется использовать холодное фольгирование. Следует соблюдать осторожность при нанесении красок до края этикетки, особенно УФ-красок и УФ-отверждаемых лаков. Высокая усадка может привести к отклеиванию этикетки от подложки или основы. Необходимо использовать острые ножи. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, чтобы не вызвать вытекание клея. Перед производством рекомендуется проводить тестирование красок/лент.

Срок хранения

Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%