

## Техническое описание

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Производитель | Fasson®                                        |
| Материал      | Direct Thermal Top 16NWS / AR201M / BG40       |
| Артикул       | NW1602                                         |
| Лицевой слой  | Термопечатная бумага с поверхностным покрытием |
| Клей          | Съемный акриловый на водной основе             |
| Подложка      | Белая суперкаландрированная бумага             |

## Применение

Подходит для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток, где требуется привлекательный полуглянцевый внешний вид при многоцветной печати. При нанесении на различные поверхности в разной температурной среде адгезия увеличится или уменьшится по истечении 6 месяцев. Рекомендуется тестирование перед использованием. При нанесении на различные бумажные поверхности также рекомендуется предварительное тестирование. Не рекомендуется применение при критически высоких температурах (>50°C) или на поверхностях с высокой поверхностной энергией, таких как ПЭТ, ПВХ, ПС, ПММА. Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

## Лицевой слой

|           |           |                  |         |
|-----------|-----------|------------------|---------|
| Плотность | 72±10%    | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Толщина   | 0.072±10% | mm               | ISO 534 |

## Клей

|                                        |           |         |       |
|----------------------------------------|-----------|---------|-------|
| Липкость                               | >6        | N/25 mm | FTM 9 |
| Адгезия при отслаивании (90°) 20 мин   | 3,0~6,5   | N/25 mm | FTM 2 |
| Адгезия при отслаивании (90°) 24 ч     | 4,0~7,0   | N/25 mm | FTM 2 |
| Минимальная температура этикетирования | -15       | °C      |       |
| Температура эксплуатации               | -25 ~ +70 | °C      |       |

## Характеристики клея

Съемный клей с высокой адгезией. Обеспечивает стабильный уровень адгезии на различных поверхностях. Прошел успешную сертификацию при оценке токсикологического риска в соответствии со стандартом США (16 CFR) и канадским стандартом (CCPSA Toy Safety Regulation), для детей старше 0 лет.

## Подложка

|           |           |                  |         |
|-----------|-----------|------------------|---------|
| Плотность | 60±10%    | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Толщина   | 0.056±10% | mm               | ISO 534 |

## Способы печати

Подходит для всех классических способов печати. Из-за термочувствительности, в процессе работы температура материала не должна превышать 50°C. Растворитель может привести к повреждению поверхностного покрытия. Будьте осторожны при использовании красок на основе растворителей. Перед производством всегда рекомендуется тестирование краски. Отличные характеристики при печати в ротационных и плоскочечатных машинах.

## Срок хранения

Один год при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%